



Redovisning enligt SS-EN 13285 och Trafikverkets krav

**Skanska Industrial Solutions AB, Västeråskrossen
Västerleden 15 721 38 Västerås**

0/90

Redovisning av egenskaper enligt SS-EN 13285, tabell: 1-4

SS-EN 13285 Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer

Sortering	0/90 K
Kurva & Toleranstyp	NPD
Finmaterialhalt största	UF 7
Finmaterialhalt minsta	LF NPD
Överkorn	OC ₈₀
Maximal densitet enl. Proctor	NPD
Optimal vattenkvot	NPD
Vattenlöslig sulfat	NPD
Andelen fri glimmer i finfraktion	NPD

Kornstorleksfördelning enligt krav i TDOK 2013:0530 tabell 6.1.1.5-1

Sikt (mm):	0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	90
Maxgräns övre:	7	14	22	40	64	90	98		
Tolerans övre:	6	10	16	32	54	78			
Deklarerat %:	3	6	12	20	37	53	67	81	96
Tolerans undre:				10	26	42	50		
Mingräns undre:				2	14	28	35	43	80